



SETORES DE MERCADO

AGRICULTURA

PARAFUSOS E FIXAÇÕES

ENGENHARIA

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA

COMÉRCIO/BRICOLAGE PROFISSIONAL

CODE	REF.	FORMATO
1972	32810	500ml Aerosol

Distribuído em
Portugal por:

 **FORWINNERS**
www.forwinners.pt

Action Can,
Wyls Road, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD, England

Phone: +44 (0)1278 727200
Fax: +44 (0)1278 425644
Email: sales.uk@crcind.com

MZ-90 REVESTIMENTO MAXIMO ZINCO

MZ-90 é uma formulação aprimorada de zinco máximo que oferece um acabamento cinza claro fosco com excelente proteção contra ferrugem. A mistura ideal de zinco de alta pureza (>99%) com um pacote de resina especializado proporciona excelente desempenho anticorrosivo com forte adesão a substratos metálicos. Fornece proteção anticorrosiva catódica que atende aos padrões ISO 1461:1999. Pode ser soldado e usado como primer ou acabamento. Secagem ao toque em 40 minutos. Forma um filme duro e flexível que resiste ativamente à descamação, rachaduras, descamação e danos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Cinzento mate: mais zinco = mais proteção
- Pode ser soldado
- Seco ao toque em 40 minutos
- Forma uma película dura mas flexível que resiste fortemente a descamação, craqueamento, descascamento, e danos
- O MZ-90 confere ainda mais proteção quando utilizado como camada de base com o nosso popular ZG-90
- Proporciona proteção anticorrosiva catódica em conformidade com a ISO 1461:1999

NUNCA PEÇA A UM PROFISSIONAL QUE UTILIZE OUTRA COISA!

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Proteção prolongada e eficaz de estruturas de aço, tais como pórticos, corrimões, suportes de pisos de mezzanine, aços estruturais e metais ferrosos expostos a condições de alta corrosão. Pode também ser utilizado para proteger superfícies cortadas/aço exposto em fixações, calhas, cintas de aço, soldaduras, cercas, trilhos, grades, polos elétricos, armários de distribuição, canalizações pluviais, sinais, portas, reboques e barreiras de proteção.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize em áreas bem ventiladas.
- Certifique-se de que a superfície a revestir está limpa, seca e livre de gordura.
- Remova qualquer ferrugem e incrustação com uma escova de aço.
- O MZ-90 contém sólidos que se depositam durante o armazenamento: agite a lata vigorosamente até que a esfera agitadora se solte e continue a agitar durante mais um minuto.
- Agite a lata periodicamente durante a aplicação.
- Aplique em camadas leves e uniformes - obtêm-se melhores resultados com 2 a 3 camadas leves em vez de uma camada pesada.
- Podem ser aplicadas camadas adicionais após 15 a 20 minutos.
- Quando terminar de pulverizar, limpe a válvula do aerossol virando a lata ao contrário e pulverize até que apenas o propelente escape.

APARÊNCIA:	Acabamento cinza mate, suave
ODOR:	Solvente
GRAVIDADE ESPECÍFICA A 20 °C:	1.45
SECO AO TOQUE:	Aproximadamente 40 minutos
TEMPO DE CURA:	90% de cura após 7 dias a 23°C
PUREZA DO PIGMENTO DE ZINCO:	>99%
TEOR DE ZINCO NO FILME CURADO:	>80%
RESISTÊNCIA AO CALOR (4 HORAS):	200°C
RESISTÊNCIA A BAIXAS TEMPERATURAS:	-30°C
RESISTÊNCIA NÉVOA SALINA (ASTM B117):	350 horas (espessura de filme de 40 µm)

(todos os valores aplicam-se ao produto sem propulsor de aerossol)

SAÚDE E SEGURANÇA

Uma Ficha de Dados de Segurança (SDS) separada está disponível em: actioncan.com/product/mz-90/ ou em info.uk@crcind.com

ARMAZENAMENTO E PRAZO DE VALIDADE

O produto pode ser armazenado à temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 4 anos com armazenagem correta. Os aerossóis devem ser sempre armazenados abaixo dos 50 °C, longe do calor direto e das chamas nuas.

LEI SOBRE O DOLO DE 1967 E LEI SOBRE AS DESCRIÇÕES COMERCIAIS DE 1968

A informação apresentada nesta publicação baseia-se na nossa experiência e nos relatórios dos clientes. Existem inúmeros fatores que se encontram fora do nosso controlo e conhecimento que afetam a utilização e o desempenho dos nossos produtos e pelo qual não é dada, expressa ou implicitamente, qualquer garantia. Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade de tais informações ou a adequação de quaisquer produtos para os seus próprios fins particulares. As declarações relativas à utilização dos produtos aqui descritos não devem ser interpretadas como recomendação da violação de qualquer patente e não se deve assumir qualquer responsabilidade por violação resultante de tal utilização.

SERVIÇOS TÉCNICOS

A CRC Industries UK Ltd presta um serviço de apoio técnico e mantém um programa constante de investigação e desenvolvimento. Caso tenha um inquérito tecnicamente complexo, envie-nos um e-mail para apoio especializado/laboratorial.

Distribuído em
Portugal por:

 **FORWINNERS**
www.forwinners.pt



Action Can,
Wylde Road, Bridgwater,
Somerset, TA6 4DD, England
Registered in England & Wales: 4910479

Phone: +44 (0)1278 727200
Fax: +44 (0)1278 425644
Email: sales.uk@crcind.com

WWW.ACTIONCAN.COM

Version Number: 3.1 Date of Issue: 16/01/2019 Date of Update: 08/10/2020