

S-FIXX APX4 Cola ultra forte e Pó de enchimento reforçado




Cor	Referência	Cap.	Qt.
Adesivo (Clear)	APX4	20gm	48
Pó (Black)	APX4	10gm	48
Pó (Grey)	APX4	10gm	48

Descrição do Produto

O S-FIXX APX4 é um cianoacrilato de viscosidade fina que pode ser usado em conjunto com os pós de soldadura SupaFix Black e Grey para criar uma solda química para preencher fissuras e buracos em segundos.

Benefícios

- Fórmula de fixação instantânea, adere à maioria das superfícies não porosas em segundos.
- Pode ser perfurado.
- Pode ser tocado
- A cura completa demora apenas alguns segundos.
- Pode ser lixado.
- Pode ser eletrizado
- Pode ser pintado (mesmo com tintas à base de água)
- Pode preencher lacunas

Limitações

- Certifique-se de que as superfícies estão desengorduradas antes da colagem.
- Não utilizar em aplicações que impliquem imersão constante em água.
- Não utilizar em produtos de lixiviação de betume ou alcatrão.
- Como o fabricante não pode saber todas as utilizações que os seus produtos podem ter, contacte os serviços técnicos para obter orientação em caso de dúvidas.

Aplicação

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura e outros contaminantes. Os materiais devem ser armazenados num ambiente aquecido antes da colagem para evitar o arrefecimento da linha de cola, o que leva a tempos de cura mais longos. Sempre que possível, garanta que o ambiente de trabalho tem uma humidade relativa de 50%+.

Aplique o adesivo apenas numa superfície. Pressione as superfícies e mantenha durante 10 segundos ou conforme indicado abaixo. A velocidade de cura é rápida, por isso tenha cuidado ao alinhar.

Em alternativa, cubra a parte de trás da fissura/buraco com fita adesiva e preencha com pó. Aplique o adesivo e aguarde 7 segundos para que a cura ocorra.

Forma (Adesivo)	Líquido transparente
Viscosidade	3 – 32 @ 25c
Base	Etil-2-cianoacrilato (ECA)
Sólidos	100% Ativo
Temp. de inflamação	>82°C
Temp. de amolecimento	150Cº
Temp. de utilização	-60°C a +80°C
Tempo de manuseio	5-60 segundos (plástico para plástico) 2-20 segundos (borracha para borracha) 10-60 segundos (metal desengordurado para metal)
Toxicidade	Não tóxico

Saúde e Segurança

Consulte a Ficha de Segurança para obter a lista completa de perigos.

Armazenamento

Conservar em local fresco e seco, entre +5°C e +25°C. Garanta uma boa ventilação. O armazenamento fora destes parâmetros reduzirá drasticamente a vida útil.

Prazo de validade

12 meses a partir da data de fabrico quando armazenado de acordo com as instruções.